

Clastras.

Vorbereiding voor het plaatsen:

Als we een omheining of afsluiting gaan bouwen, bedekken we het muurtje met vlakke Dekstenen. (Zie plaatsingsnormen Dekstenen). 24 uren wachten alvorens verder te gaan.

Te gebruiken materiaal:

Ieder model claustra:
C-242, C-243, C-252, C-253, C-255, C-260.
Tabletten model: RL-A, RL-B.
Vlakke dekstenen

Aanbevolen producten:

Wij bevelen cement lijm COLA-SAS aan.
Om het plaatsen te bevorderen, mag de mortel niet te vloeidend zijn. Zo heeft men meer stabiliteit bij het ophalen van de claustras en tegelijkertijd druipt het niet langs de voegen naar buiten en maakt het geen vlekken op de onderdelen.

Plaatsing:

• VOOR EEN OMHEINING OF AFSLUITING:

1. De claustras plaatsen daags na het bedekken van het muurtje met vlakke Dekstenen. De rand van de claustras wordt in lagen opgetrokken, controlerend dat ze waterpas en loodrecht blijven en het uiteinde wordt bedekt met Tablet RL-A of RL-B, naargelang de gekozen dikte van de claustra (A=5cm, B=8 cm)

2. Aangezien de onderdelen een kleine oppervlakte hebben en glad zijn, en de hoeveelheid mortel klein zal zijn, zeggen we in het algemeen dat de omheining steviger zal zijn als het type B van 8 cm breedte gebruikt wordt. De voegen van de onderdelen worden verbonden met COLA-SAS, maar men moet erop letten dat precies de benodigde hoeveelheid gebruikt wordt voor de correcte afstand ertussen, zodat er geen openingen of luchtblaasjes aan de binnenkant blijven.

3. De Tablet plaatsen die dienst doet als handloop (RL-A of RL-B) dewelke perfect verankert met de onderdelen van de Claustra. Voor de Claustras met doorsnede 5 cm plaatsen we tablet RL-A, en voor Claustras met doorsnede 8 cm, tablet RL-B. Het verbindingsproduct is COLA-SAS.

4. Voor een betere garantie kunnen we de omheining verbinden door een betonijzer met diameter 3 mm onder de tablet RL-A of RL-B te steken (en boven de laatste laag claustras), haar also inbouwend in de kolommen.

5. De lichtspleet of de afstand tussen

de kolommen zal maximum 5 meter bedragen.

6. Eens de omheining beëindigd, alle voegen opvoegen met COLA-SAS. Na 4 of 5 uren, de voegen reinigen met behulp van een borstel en een vochtige doek.

7. Het bouwwerk 8 uren later nat maken, en dit herhalen gedurende twee dagen.

• Het plaatsen van claustras op een oppervlakte groter dan a 2 x 2 meter:

1. Het is van belang dat de rand van de claustras in lagen opgetrokken wordt, eerst een laag zonder mortel plaatsen om na te gaan hoeveel er in passen en de lagen zodanig verdelen dat alle voegen gelijk zijn.

2. Wanneer de openingen die bedekt moeten worden een oppervlakte hebben groter dan 2 x 2 meter, is het raadzaam de claustras te wapenen. De uiteinden van de betonijzers moeten in het bouwwerk ingebouwd worden.

3. Als de claustra geplaatst moeten worden in lichtkokers, wordt de claustra indien mogelijk tussen smeedwerk geplaatst en over de hele omtrek omlijst door Tablet (RL-A of RL-B), nadat het eerder verankerd werd aan de wand.

4. De aan te raden diameter van de betonijzers is 3 mm en maximum 5 mm. Het is wenselijk dat het betonijzer goed gecentreerd blijft en doordrenkt met mortel.

Vorzorgsmaatregelen:

Een schema met maten opstellen alvorens te beginnen. Vermijden de Claustra te plaatsen op zeer koude of zeer warme dagen. Het geheel 8 uren na het plaatsen nat maken en dit herhalen gedurende twee dagen. Een week later moet het geheel geveerd worden met ons kleurloos, waterafstotend middel SAS-FUGUE om een extra bescherming te verkrijgen.

