

Gebeitelde wandtegel.

Vorbereiding voor het plaatsen:

• De te bedekken randen zijn NIET uit gips, noch geverfd en als ze geplaatst worden op een bepleistering, hebben ze een gelijkvormig en recent uitgevoerd oppervlak. Als de bepleistering oud is, moet gecontroleerd worden of ze goed vast gehecht is en dan wordt ze gereinigd.

Te gebruiken materiaal:

Gebeitelde wandtegel: PLB-400 of PLL-400.

Complementen: De omlijsting ML-40 geeft de mogelijkheid om daar waar gewenst, de randen van de gebeitelde tegel netjes af te sluiten.

Aanbevolen producten:

- Er wordt cement lijm COLA-SAS gebruikt.
- Er wordt nooit gips als mortel gebruikt.
- Elastische lijm cement lijm (voor wanden groter dan 30 m²).
- Silicone om de dilatatievoegen dicht te maken.

Plaatsing:

- De wandbekleding wordt van beneden naar boven begonnen.
- De onderdelen van de eerste laag moeten geplaatst worden met behulp van een liniaal waarvan de hoogte varieert naargelang men de wandbekleding vanaf de vloer wil beginnen, of enkele centimeters hoger.
- Normaal worden ze in halfsteensverband geplaatst waardoor het nodig is de laag te beginnen met een door midden gesneden stuk. We gebruiken een draagbare slijpmachine.
- Als de te bedekken wand 30 m² of meer is, dan moeten we rekening houden met de dilatatievoegen om scheuren omwille van temperatuurschommelingen te vermijden en plaatsen we de tegels met elastische cola cement. In dit geval gebruiken we geen COLA-SAS.
- Voor het dichtmaken van dilatatievoegen, raden we aan witte, grijze of beige silicone te gebruiken.
- Tijdens het plaatsen, wordt erop gelet dat de cement lijm niet langs de voegen druip. Als er vlekken op de tegels blijven, worden deze zo snel mogelijk met water en een borstel gereinigd.

